

## **BONATEX<sup>®</sup> KCB**

BONATEX<sup>®</sup> KCB to klej dyspersyjny bazujący na wodnych dyspersjach specjalnych żywic syntetycznych i polimerów. Klej nie zawiera w swoim składzie żadnych rozpuszczalników organicznych.

### **Charakterystyka kleju:**

Wygląd: ciecz o barwie mleczno-białej do lekko słomkowej.  
Sucha masa: 60±3 % według PN-EN 827  
Lepkość wg Brookfielda: 200 – 800 mPas  
Wytrzymałość na oddzieranie według PN-EN ISO 2431 materiał canvas-canvas:  
końcowa: co najmniej 1,5 kN/m

### **Zastosowanie:**

Klej BONATEX<sup>®</sup> KCB jest przeznaczony do łączenia tekstyliów, skór naturalnych i syntetycznych, niektórych tworzyw sztucznych, a także kartonu, korka itp. materiałów.

### **Sposób użycia:**

Klej BONATEX<sup>®</sup> KCB należy stosować wówczas, kiedy temperatura kleju, jak i materiałów klejonych wynosi co najmniej 18°C. Klej przed użyciem dokładnie wymieszać.  
Materiały klejone muszą być czyste i suche. Klej nanosić na jedną lub obie klejone powierzchnie równą warstwą. Przy naniesieniu kleju na jedną stronę materiały łączyć, kiedy warstwa kleju jest jeszcze wilgotna i dobrze docisnąć. Przy naniesieniu kleju na obie powierzchnie można łączyć klejone powierzchnie po wyschnięciu kleju. Spoina uzyskuje pełną wytrzymałość po 48 godz.

### **Składowanie i warunki bezpieczeństwa:**

Klej BONATEX<sup>®</sup> KCB należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze nie niższej od +5°C i nie wyższej od +30°C.  
Klej BONATEX<sup>®</sup> KCB przechowywany dłuższy czas w otwartym pojemniku może wysychać na powierzchni tworząc tzw. kozuch. W takim przypadku kozuch należy usunąć i dopiero wówczas używać klej.  
Nie wolno mieszać kleju z kozuchem, ponieważ cząstki kozucha po rozmieszaniu będą utrudniać klejenie  
Klej przechowywany zgodnie z naszymi zaleceniami ma trwałość 4 m-ce od daty produkcji.

---

Tel. (+48) 48 344 12 80  
(+48) 48 344 12 84  
(+48) 48 344 07 90  
Fax. (+48) 48 344 12 81

Web: <http://www.bochemia.com.pl>  
E-mail: [bochemia@bochemia.com.pl](mailto:bochemia@bochemia.com.pl)